










Дынаcoat 1K Primer Grey (аэрозоль) – D2.01.06

	Тщательно потрясите перед применением	Наименование:	Дынаcoat 1K Primer Grey(аэрозоль)	
	Дистанция нанесения 12-18 см	Описание:	Быстросохнущий универсальный однокомпонентный грунт-выравниватель в аэрозольной упаковке. Создан для нанесения на небольшие прошлифованные участки	
	2-3 слоя	Продукты и добавки:	Дынаcoat 1K Primer Grey	
	Переверните баллон и нажмите на головку для ее очистки.	Основные компоненты	Физически высыхающие смолы.	
	5-10 мин 20°C между слоями	Поверхности, подходящие для обработки:	Сталь Существующие покрытия Все Дынаcoat грунты-выравниватели	
	30мин при 20°C 15 мин при 60°C	Подготовка поверхности:	Финальный шаг сухого шлифования: P400-P500 Финальный шаг шлифования с водой: P800-P1000	
	Заключительный шаг шлифования P500	Нанесение:	Нанесите 2 или 3 слоя с выдержкой до состояния «сухой на отлип». Вобщем, это займет 5-10 мин при 20 С. Это время зависит от условий во время нанесения.	
	Все финишные покрытия	Толщина пленки:	25-30 мкм	
		Время сушки	30 минут при 20°C	15 минут при 60°C
		Срок годности	1 год при 20°C	
		VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : ИВ.с) в готовой к нанесению смеси составляет 840 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 680г/литр.	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

