

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

SP4199 Special Clear Coat 4:1 – быстросохнущее высокоглянцевое прозрачное покрытие. Особенно хорошо подходит для точечного ремонта и ремонта панелей. Легко полируется. Сушка на воздухе и ускоренная сушка.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



4 : 1 Прозрачный слой : Special Clear Coat
Отвердитель + 0 - 10% Средний Разбавитель

КОМПОНЕНТЫ



SP2399 Spec Clear Coat Hardener
SP3199 Thinner Medium

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/ПСИ)
Высокий объем - низкое давление (HVLP)	1,3	См. сведения производителя
НЕ	1,2-1,4	См. сведения производителя
Бак под давлением	-	-
Безвоздушное / комбинированное распыление	-	-

ДОБАВКИ



-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



-

Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления



НАНЕСЕНИЕ



2 - 3 слоя 40-50 мкм (1,57-2,0 мил).

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ

-

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



	ВОЗДУШНАЯ СУШКА при 20°C / 68°F		УСКОРЕННАЯ СУШКА при 60°C / 140°F	
Испарения растворителя	5 - 10 минут	Испарения растворителя	5 - 10 минут	
Сухой от пыли	20 - 30 минут	Сухой от пыли	-	
Сухой на отлип	8 час	Сухой на отлип	20 - 30 минут	
Суход для маскирования	-	Суход для маскирования	-	
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	-	
Сухой для полировки	8 час	Сухой для полировки	20 - 30 минут	

Химическая основа	Прозрачный полиуретановый лак на основе стойких гидроксилакриловых смол	
Физические свойства	Вязкость	16 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес	0,963
	Температура вспышки в закрытом тигле	25°C / 77°F
	Сухой остаток % по объёму	33,5
	Расход	6,7 m ² /L/50 µm 273 ft ² /Gal/ 2mil
	Блеск	Глянцевый
	Цвет	-

ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



Базы на основе растворителя.. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

Базовый слой должен быть полностью сухим

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ AT 20°C / 68°F



60 минут

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха)

ОЧИСТКА



Очиститель для пистолета

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум 2 года (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)



ПРИМЕЧАНИЯ