

## АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ «GRAVITON» ANTIGRAVEL COATING

### ОПИСАНИЕ

Высококачественное быстросохнущее прочное эластичное текстурное покрытие применяется при ремонте автомобилей. Предназначено для защиты деталей от ударов камней, воздействия соли и влаги. Обладает отличными антикоррозионными и шумоизоляционными свойствами. Идеально подходит для днища, порогов, крыльев и внутреннего отсека двигателя.



Цвет: чёрный (P2)  
Арт. ATP-CR60/10-1/P2

**СОДЕРЖИТ КАУЧУК**  
ТУ 2312-002-56451051-11



### ПОВЕРХНОСТИ НАНЕСЕНИЯ

- Подготовленный загрунтованный или голый металл.
- Оригинальные лакокрасочные покрытия.

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Поверхность перед нанесением должна быть тщательно вымыта моющими средствами, очищена, обезжирена, высушена и обеспылена.  
Для очистки и обезжиривания поверхности используйте AUTOP №21 «Обезжириватель-антисиликон сольвентный» и AUTOP №23 «Очиститель-обезжириватель водно-спиртовой».

### ОБОРУДОВАНИЕ



Рекомендуем использовать пистолет для антигравия с диаметром сопла 4.0-5.0 мм и рабочим давлением 4.0 – 6.0 bar (см. инструкцию на пистолет).  
Для очистки оборудования рекомендуем применять оригинальные разбавители AUTOP.

### НАНЕСЕНИЕ



- |                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Условия</b>             | • Рекомендуемая температура +20°C (не ниже +10°C). Влажность воздуха - не выше 75%. |
| <b>Количество слоев</b>    | • 2-3 слоя, толщина одного слоя - 140 мкм.  |
| <b>Межслойная выдержка</b> | • 5-10 минут при +20°C.   |

*Получение рельефа различного размера достигается изменением расстояния нанесения и изменением давления в пистолете для антигравия. Для подбора текстуры нужного рельефа перед применением сделайте пробные выкрасы на тест-пластине.*

### ВРЕМЯ СУШКИ ПРИ +20°C



На отлип - не более 15 мин.  
Для монтажных работ – не более 45 мин.  
Полное высыхания – не более 3 ч.  
Набор твердости – не более 48 ч.

### ПОСЛЕДУЮЩИЕ ПОКРЫТИЯ

Может быть окрашено большинством окрасочных систем.

### ХРАНЕНИЕ



Хранить в плотно закрытой таре в сухом и прохладном помещении при температуре от -10°C до +35°C, вдали от источников огня, тепла и солнечных лучей. Защищать от химических и механических воздействий. Избегать больших температурных колебаний.  
Срок годности - 5 лет, при соблюдении условий хранения.

### ПРИМЕЧАНИЯ



- Только для профессионального применения!
- Осторожно! Огнеопасно! Не распылять вблизи открытого огня и раскаленных предметов.
- Применять средства индивидуальной защиты, респиратор, перчатки, очки.
- Остатки материалов должны утилизироваться в соответствии с местным законодательством.

По вопросам технической поддержки  
и качества продукции обращаться  
по телефону бесплатной горячей линии  
**8-800-100-88-82**

Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти на [сайте autopro.ru](http://сайт autopro.ru). Компания не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую мы не можем контролировать, компания не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая убытки.