

F-450

1К ГРУНТ-ЭМАЛЬ НА МЕТАЛЛ/ДЕРЕВО

Версия: 020 2011/11
 Артикул: 3903700000.00000.020

Система подбора - URKI-SYSTEM. Биндер – 6037.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Полуглянцевая синтетическая эмаль для защиты металлических конструкций, применяется в производстве котельных, кузнечных мастерских, металлопроизводственных цехах, покраске спецтехники и автомобилей и т.д. Возможно нанесение как на голый металл или дерево, так и на загрунтованную поверхность (в т.ч. на грунт с цинком).

Основные преимущества F-450 – быстрая сушка и отличная адгезия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	1,30-1,42
Вязкость при 20°C	100-120сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	66±2% по весу; 47±2% по объему
V.O.C. (гр/л)	543 (готовой смеси)
Основа продукта	Алкид (синтетический)
Цвет	Любой из системы URKI-SYSTEM

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Сталь и железо: предварительно очистить от ржавчины и обезжирить.

- Дерево: тщательно очистить от грязи и пыли. Если дерево очень пористое, загрунтовать грунтом BESA-CAR.

Если требуется более высокая коррозионная защита, мы рекомендуем использовать грунт F-29.

ПРИМЕНЕНИЕ



20-25сек
 FORD n° 4



URKISOL 222
 не более 10%



URKISOL-88/170
 20-25%
 дюза 1,4-1,6мм



30-40мкм



15минут «на отлип»
 1час полное высыхание



5-10минут



URKISOL-88/170
 5-10%

*Примечание: не рекомендуется сушить в камере или с помощью ИК-сушки (возможно изменение цвета).

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	13-14 (при толщине 35мкм)
Блеск	полуглянцевый 55-65%
Последующий слой	через 1-48 часов (полный набор прочности).

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.