



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Эмаль базисная «Vika-Металлик» 1К

Назначение: Однокомпонентная быстросохнущая базисная эмаль предназначена для создания эффектного декоративного покрытия в системе «базисная эмаль + акриловый лак».

Обеспечивает прекрасный внешний вид, благодаря использованию высококачественных компонентов, а в сочетании с двухкомпонентными акриловыми лаками — стойкость к атмосферному и ультрафиолетовому воздействию. Обладает отличной растекаемостью и укрывистостью, также легка в нанесении.

Базисные эмали представлены готовыми расцветками и компонентами.

Фасовка: 0.9, 2.7 (канистра) кг

ТУ 6-21-49404743-186-2003

Технические данные

Состав: полимерное связующее, пигменты, растворители, специальные добавки.

Плотность:

Вязкость: 50-100 с. по DIN Cup4/20°C

Толщина сухого слоя: 35-45 мкм

Расход: 1 кг на 6 м²

Количество слоев: 1.5

Сопутствующие продукты: Разбавитель для металликов «Vika», разбавитель акриловый 1301

Подложки	Пластик (ABS, полистирол, полиэфирный пластик); Загрунтованная поверхность; Зашпатлеванная поверхность; Отшлифованное заводское ЛКП (сроком эксплуатации до 1 года)
Подготовка поверхности	Поверхность, окрашенная акриловым грунт-наполнителем Vika
Условия нанесения	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75%

Подготовка рабочей смеси

Разбавление	Разбавитель для металликов «Vika» Разбавитель акриловый 1301 Разбавитель универсальный 1385	0-30%
--------------------	---	-------

	Вязкость при нанесении DIN Cup4/20°C	15-18 сек
---	--	-----------

Перед применением тщательно перемешать, профильтровать через фильтровальную воронку или капрон.

Нанесение

	Тип оборудования	Диаметр, мм	Давление, бар	Дистанция, см
	HVLP/HTE	1.2-1.5	3.0-5.0	15-20
	Compliant	1.4-1.8	2.5-5.0	
	Количество слоев 2-3			
	Выдержка покрытия 10-15 мин при 20°C			

Сушка

	Режим сушки	
	20°C	
Перед нанесением лака	15-20 мин	
Очистка оборудования	Растворитель 646, 647, 650 Разбавитель для металликов «Vika»	

Меры предосторожности, условия хранения: Эмаль пожароопасна. Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств, в местах, недоступных для детей. Помещение, где производится окраска, должно проветриваться. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты глаз защитные очки.

Беречь от огня! Пустые банки и высохшие остатки выносят в места сбора мусора.

Гарантийный срок — 24 месяца с даты изготовления в невскрытой таре.