



HS Primer Filler 5+1

акриловый грунт 5+1

RX F-03



Двухкомпонентный акриловый грунт с высоким содержанием сухого остатка. Позволяет создать большую толщину слоя. Цвет: белый, красный, серый, чёрный. Плотность: 1,7 г/см³. **Фасовка: 0,8 л; 2,5 л.**

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлёвка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Алюминий, черная, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, Washprimer CF/ Washprimer CF 1+1 или EP primer

Пропорции смешивания

	По объёму	По весу
акриловый грунт 5+1 RX F-03 G/B/W/R	100 мл	100 г
отвердитель RX H-13	20 мл	12 г
разбавитель для акриловых ЛКМ RX T-01, RX T-02	25 мл	14 г

Нанесение

Жизнеспособность	1 час при +20°C
Вязкость распыления (ВЗ-4).	25"-30" при +20°C
Диаметр сопла	1,6-2,0 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоёв	2-3
Рекомендуемая толщина	150-250 мкм
Теоретический расход	1 л на 7 м ² (150 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C	4 часа
Форсированная сушка при +60°C.	30 мин
Инфракрасная сушка	12 мин

Обработка

Сухое шлифование.	абразив P320-P400
Шлифование с водой.	абразив P600-P1000

Последующие покрытия: акриловые эмали, алкидные эмали, базовые эмали

Срок годности. 24 месяца



RX F-03
RX H-13

1h/20°C

25"-30"/20°C
RX T-01, RX T-02
10-20 %

Ø 1,6-2,0 mm
P=2,0-4,0 bar
x2-3=150-300 мкм

5'

30'/60°C
4h/20°C

12'

P320-400

P600-P1000