








## NT-XW04 DTM Primer 2K Грунт-эмаль

**Характеристики:** Универсальная двухкомпонентная грунт-эмаль на основе эпоксидно-полиуретановых смол, с высокой адгезией и хорошей укрываемостью. Наносится напрямую на подготовленный металл, без дальнейшей необходимости перекрытия финишным слоем, что существенно экономит время и деньги. Имеет финишное полуглянцевое покрытие.

**Поверхности пригодные для нанесения:** подходит для чугуна, стальной поверхности, стекловолокна и других субстратов.

	<p>Очистка поверхности: удалить воск, силиконы и другие загрязнения при помощи обезжиривателя.</p>																		
	<table border="1"> <tr> <td>Соотношение компонентов (по весу)</td> <td>Грунт</td> <td>+</td> <td>Отвердитель</td> <td>+</td> <td>Разбавитель</td> </tr> <tr> <td></td> <td>100</td> <td></td> <td>33</td> <td></td> <td>10-20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>NT-XW04</td> <td></td> <td>NT-8541C</td> <td></td> <td>NT1750</td> </tr> </table>	Соотношение компонентов (по весу)	Грунт	+	Отвердитель	+	Разбавитель		100		33		10-20		NT-XW04		NT-8541C		NT1750
Соотношение компонентов (по весу)	Грунт	+	Отвердитель	+	Разбавитель														
	100		33		10-20														
	NT-XW04		NT-8541C		NT1750														
	<p>Жизнеспособность при 15-30°C: 4 часа после смешивания с отвердителем</p>																		
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">Оборудование и рабочее давление</td> <td>Краскопульт с верхним бачком: 1.6-2.0мм</td> </tr> <tr> <td>2.0-4.0 бар, расстояние до детали 20-30 см</td> </tr> <tr> <td>Рабочая вязкость</td> <td>16-20 сек (DIN Cup 4 при 23°C)</td> </tr> </table>	Оборудование и рабочее давление	Краскопульт с верхним бачком: 1.6-2.0мм	2.0-4.0 бар, расстояние до детали 20-30 см	Рабочая вязкость	16-20 сек (DIN Cup 4 при 23°C)													
Оборудование и рабочее давление	Краскопульт с верхним бачком: 1.6-2.0мм																		
	2.0-4.0 бар, расстояние до детали 20-30 см																		
Рабочая вязкость	16-20 сек (DIN Cup 4 при 23°C)																		
	<table border="1"> <tr> <td>Количество и толщина слоя</td> <td>2 слоя, общая толщина 80-120 мкм</td> </tr> <tr> <td>Время выдержки между слоями</td> <td>5-10 мин., при 23°C</td> </tr> </table>	Количество и толщина слоя	2 слоя, общая толщина 80-120 мкм	Время выдержки между слоями	5-10 мин., при 23°C														
Количество и толщина слоя	2 слоя, общая толщина 80-120 мкм																		
Время выдержки между слоями	5-10 мин., при 23°C																		
	<p>Время высыхания: на отлип 10-15 минут; полное 60 мин при 70-75°C или 12 часов при естественной сушке</p>																		
																			

Примечание:

1. Используйте только фирменный разбавитель. Другие разбавители могут изменить свойства грунт-эмали.
2. После смешивания грунт-эмали с отвердителем используйте смесь в течении 4-х часов, по истечении этого времени готовую смесь необходимо утилизировать.
3. Хранение материалов необходимо осуществлять в герметичной упаковке и темном месте с вентиляцией.
4. При использовании, пожалуйста, используйте средства индивидуальной защиты. При попадании на кожу, немедленно промойте водой и/или обратитесь к врачу.

Срок годности: 2 года в оригинальной упаковке в сухом прохладном месте при 20°C

Упаковка: 1кг и 4кг. Цвет: черный.