

RX P-08

Barrier primer изолятор

Reoflex

Изолятор предназначен для изоляции старого термопластичного лакокрасочного покрытия, блокирует воздействие агрессивных растворителей. Готов к применению. Не требует разбавления!

Перед нанесением следующего слоя изолятор не шлифуют.

Цвет: серый. Плотность: 1,17г/см³. Фасовка: 0,5 л.

ВOC: 520 г/л.



не требует
разбавления



Ø1,4-1,8 mm
P=2,0-4,0 bar
x1=20-25 мкм



30'/20°C

Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

Применение

НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Диаметр сопла	-----	1,4-1,6 мм
Давление	-----	2,0-4,0 атм
Число слоёв	-----	1
Рекомендуемая толщина	-----	25 мкм
Температура	-----	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	-----	до 75%

Сушка

Воздушная сушка при +20°C ----- 30 мин

ОЧИСТКУ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО РАСТВОРИТЕЛЯМИ НА ОСНОВЕ ИЗОПРОПИЛОВОГО ИЛИ ЭТИЛОВОГО СПИРТОВ.

Последующие покрытия

Жидкая шпатлевка, акриловые грунты

Срок годности ----- 12 месяцев