

BESA-QUICK

БЫСТРЫЙ РЕМОНТНЫЙ ГРУНТ 2+1 UHS

Стр. 1 из 1

Версия: 021 2018/04
 Артикул: 5547500000.00000.021

SPOT Repair

ОПИСАНИЕ

BESA-QUICK - это экспресс-грунт UHS, разработанный с использованием совершенных инновационных смол и предназначенный для частичного быстрого ремонта. Грунт отличается превосходной укрываемостью и отличными шлифовальными свойствами благодаря скорости отвердевания, при этом автомобиль можно отшлифовать за 20-25 минут, без сушки в камере или ИК-сушке, что может значительно сэкономить на цикле покраски, а также повысить производительность.

Содержание летучих органических соединений является самым низким из существующих на рынке продуктов для этого сектора, что соответствует самым строгим нормам европейского законодательства по ремонту автомобилей. Ваш VOC, готовый к употреблению, составляет 420 гр/л, что ниже уровня 540, который требуется по закону.

*Отсутствует запах при нанесении грунта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|--|
| Плотность при 20°C (гр/см ³) | 1,48±0,03 |
| Вязкость при 20°C | 20-30сек FORD n° 4 |
| % сухого остатка (вес/объем) | 68%±2 вес; 52%±2 объем (готовой смеси) |
| V.O.C. (гр/л) | 420 (готовой смеси) - (2004/42/CE) IIB (C) (540) |
| Основа продукта | Полиуретан |
| Цвет | Серый 7040 |

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Хорошая адгезия к очищенной и гальванической стали, а также к полиэфирным шпатлевкам серии BESA после шлифования. Грунт также хорошо ложится на стеклопластик, предварительно отшлифованный и обезжиренный. Грунт имеет адгезию к другим пластикам, таким как PS, PVC FOAM, PC, SMC, PVC, PET и NORYL.

Покрытие наносится двумя слоями на водную или сольвентную основу.

ПРИМЕНЕНИЕ

Убедитесь, что продукт правильно смешан.

Оставьте на 3-4 минуты между слоями, чтобы растворитель испарился.



E-212 отвердитель
 2:1 по объему, 3:1 по весу



30 минут



20-30сек
 FORD n° 4



дюза 1,6-2,0мм
 не разбавляется



50-70мкм



10-15 минут «на отлип»



абразив P320-P400
 через 20-25 минут

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

| | |
|--|-------------------------|
| Теоретический расход (м ² /л) | 8-9 (при толщине 60мкм) |
| Блеск | полуматовый |
| Последующий слой | через 30 минут |

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **12 месяцев** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.