

Lamark Noise Silent Power

СОСТАВ: акриловая дисперсия, вода, реологические добавки, наполнители на основе соединений кремния, пластификатор, смачиватель.

ОПИСАНИЕ:

LAMARK Silent Power предназначен для снижения совокупного уровня шума и вибрации в салоне автомобиля от внутренних и внешних источников. Покрытие обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту и дополнительную термоизоляцию кузова автомобиля. Обладает мощными антигравийными свойствами.

LAMARK Silent Power образует структурированное эластично-упругое покрытие темно серого цвета.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Обрабатываемая поверхность перед нанесением **LAMARK Silent Power** должна быть предварительно очищена от грязи, пыли, обезжирена и высушена. Для обезжиривания рекомендуется использовать растворитель Р-646, Р-4, ацетон.

ПРОЦЕСС НАНЕСЕНИЯ:

LAMARK Silent Power поставляется в готовом для нанесения виде, не требует разбавления, фильтрации. Баллон с материалом необходимо встряхнуть перед нанесением. Материал наносится антигравийным пистолетом при давлении 4-7 атм. Толщина нанесения 1000-2000 мкм. После нанесения автомобиль должен отстояться в теплом помещении **не менее 6 часов при температуре 20 °С** и не менее 10 часов при температуре 10-15°С. После чего допускается практически полная эксплуатация автомобиля, за исключением мойки высокого давления обработанных участков автомобиля, которая допускается по истечении 10 суток!

При нанесении и высыхании температура окружающей среды, поверхности и самого материала не должна быть ниже +5°С и не выше +45°С.

Материалом LAMARK Silent Power, обрабатываются, как правило, 4-е колесные арки и днище автомобиля. Совокупное снижение уровня шума в салоне автомобиля после обработки толщиной 1000-2000 мкм, на скорости 60 и 90 км/ч достигает 3-5 дБл.



Типичные свойства

| | |
|---|-----------------|
| Температурный интервал эксплуатации покрытия от °С | – 60 °С до +120 |
| Рекомендуемая толщина сухого покрытия мкм | 1000 – 2000 |
| Массовое содержание нелетучих компонентов | 60-65 % |
| Время до начала эксплуатации, температуре плюс 20 °С, не менее | 6 час |
| Высыхание на отлип, при толщине 1,5 мм и температуре 20 °С | 2 часа |
| Защитные свойства покрытия при воздействии, при толщине 2000 мкм: | |
| – 5% соляного тумана при температуре плюс 35 °С | 2000 часов |
| – 3% раствора NaCl при температуре плюс 20 °С | 2500 часов |
| – 100% влажности и температуры плюс 40 °С | 2500 часов |

-

ХРАНЕНИЕ:

LAMARK Silent Power хранится в герметичной таре, в закрытых складских помещениях или под навесом при температуре не ниже минус 0°С и не выше плюс 45°С.

Срок годности продукции 24 месяца. Дата упаковки на дне баллона и на коробке.

ПРИМЕЧАНИЕ:

*Участки поверхности кузова, не подвергающиеся обработке, необходимо защитить от попадания материала **LAMARK Silent Power**. Невысохший продукт легко удаляется водой, после схватывания покрытие можно удалить только механическим путем! Сразу после окончания работы оборудование и инструмент необходимо промыть водой.*

Объем – 1000 мл.

АРТИКУЛ: LK140004