

RANAL

ANTIGRAVITEX HS АНТИГРАВИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Описание	ANTIGRAVITEX – это антигравийное полуглянцевое покрытие на основе винил-каучуковых смол. Защищает от сколов, соли, плесени и ржавчины. Обладает хорошими звукоизолирующими свойствами. Благодаря высокому сухому остатку закрывает мелкие дефекты за один слой. Хорошо шлифуется.
Подготовка поверхности	ANTIGRAVITEX может наноситься на следующие поверхности: <ul style="list-style-type: none">– соответственно подготовленный, грунтованный или голый металл;– оригинальное лакокрасочное покрытие за исключением термопластичных;– алюминий, с предварительной обработкой эпоксидным грунтом. Очистить поверхность и антисиликоновым очистителем RANAL. Обработать оригинальное лакокрасочное покрытие влажным способом абразивом Р400. Для обработки голого металла использовать абразив Р80–Р180. Повторно очистить и обезжирить поверхность.
Применение	Перед применением хорошо встряхнуть. Наносить пульверизатором или кистью. Нанести 1-2 стандартных слоя. Рекомендуемый перерыв между слоями: 10–15 минут (позволяет добиться максимальной толщины покрытия). Один слой ANTIGRAVITEX образует слой толщиной в 100-150 микрон (при давлении пульверизатора 3–5 бар). Для изменения текстуры слоя изменить давление в пульверизаторе. При необходимости, для изменения текстуры и толщины слоя, добавить до 10% акрилового растворителя. Использовать пульверизатор для нанесения антигравийных покрытий. Совместим со всеми акриловыми лакокрасочными покрытиями. Для достижения оптимального блеска рекомендуется использование грунта. Может покрываться двухкомпонентными акриловыми покрытиями как «мокрый по мокрому».
Время высыхания	Допускается нанесение базовых покрытий через 20–30 минут после нанесения ANTIGRAVITEX при 20°C. Полное высыхание: 2 часа при 20°C. 30 минут при 80°C. Время высыхания зависит от толщины нанесенного слоя, температуры и влажности.
Правила безопасности и охраны труда	ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед использованием прочитать инструкцию по применению. ВАЖНО: продукт содержит опасные вещества, необходимо использование соответствующих персональных защитных средств. Полная информация о мерах предосторожности при использовании, а также персональной защите содержится в спецификации безопасности, которые вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании RANAL. Компания RANAL не признает ответственность в случаях, когда средства персональной защиты не были использованы.
VOC Информация	Содержание VOC (летучих органических веществ) в готовой смеси 575 гр./литр.
Код продукта	ANTIGRAVITEX – 1 л банка черный ANTIGRAVITEX – 1 л банка серый ANTIGRAVITEX – 1 л банка белый ANTIGRAVITEX – 0.5 л Аэрозоль черный ANTIGRAVITEX – 0.5 л Аэрозоль серый