

SPECTRAL PLAST 705 – Средство увеличивающее адгезию

Описание:

SPECTRAL PLAST 705 – является прекрасным средством для увеличения сцепляемости грунтов, акриловых и полиуретановых лаков к разным видам оснований, особенно к пластмассовым (также к полипропиленовым пластикам и его смесям). Наносится при помощи покрасочного пистолета.

Может использоваться на следующих видах поверхностей:

- пластмассовые поверхности, в особенности полипропиленовые (PP и его смеси),
- стальная поверхность,
- алюминиевая поверхность,
- поверхность из оцинкованной стали,
- поверхность из нержавеющей стали,
- полиэфирные и эпоксидные ламинаты,
- дерево,
- бумага.

ВНИМАНИЕ! Свойства SPECTRAL PLAST 705 не распространяются на полиэтилен PE.

Подготовка поверхности:

Основание, предназначенное для покрытия средством следует старательно очистить Средством для удаления Силикона Spectral EXTRA 785. После этого необходимо удалить все остатки силикона, а также другие возможные загрязнения. Далее поверхность следует обработать наждачной тканью и снова обезжирить. В случае нанесения средства на пластмассовые покрытия перед началом лакокрасочных работ рекомендуется (в особенности это касается новых частей) прогреть их до температуры 50°C в течении 30 минут. Это значительно облегчит удаление силикона с поверхности.

Вязкость, диаметр сопла покрасочного пистолета, рабочее давление.

Средство поставляется готовым к употреблению.

DIN 4/20°C 10 ÷ 12 сек., Ø1.3÷1.4мм, 3÷4 бара.

Применение:

Наносить в один или два мокрых слоя, с суммированной толщиной слоя должна вынести около 15 µm. Между слоями делать 5 ÷ 10 минутные перерывы на испарение. Не обрабатывать слой перед нанесением следующих слоёв. Следующие слои наносить не ранее чем через 12 часов.




Обезжирить




Отшлифовать




Обезжирить




DIN 4/20°C
10 ÷ 12 сек



1÷2X, 3÷4бар
Ø 1.3÷1.4 мм



5÷10 мин



15 мин./ 20°C

Толщина слоя:

При одном переходе толщина слоя 8 µm.

Время сушки:

15 мин. При температуре 20°C, для толщины слоя около 16 µm.

Цвет:

Желтоватый.

Чистка инструмента:

Разбавитель для акриловых продуктов SOLV 855 либо Растворитель для нитроцеллюлозных.

Условия и время хранения:


Хранить в сухих прохладных помещениях, вдали от источников огня и тепла.
Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Срок гарантии:

Средство увеличивающее адгезию SPECTRAL PLAST 705 - 24 месяца при температуре 20°C.

Правила Безопасности:

Согласно Карте Безопасности данного продукта.



Технологическая карта - Ремонтная система для пластмассовых поверхностей.

Наша продукция - это результат многолетнего опыта и лабораторных исследований. Мы гарантируем высокое качество при условии строгого выполнения наших инструкций, а также профессионального подхода к работе с нашими продуктами. Мы не несём ответственности за дефекты и брак, если на конечный результат работы имели влияние факторы, находящиеся вне нашего контроля

NOVOL Sp. z o.o., Komorniki, PL