

F-38 L

2К БАЗОВОЕ ПОКРЫТИЕ ЭМАЛЬ-МЕТАЛЛИК

Версия: 020_2011/11
 Артикул: 6950000000.00000.020

Система подбора - URKI-SYSTEM. Биндер – 6500.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная «база под лак» типа «металлик» F-38 предназначена для высококачественной покраски грузовых и легковых автомобилей, сельскохозяйственной техники, промышленных товаров, мебели и т.д. Эмаль обладает великолепной укрывистостью, эластичностью и быстрой сушкой.

Отличная адгезия и превосходная атмосферостойкость (после перекрытия прозрачным акриловым лаком BESA-GLASS UHS или HS Anti-scratch).

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	0,95-1,20
Вязкость при 20°C	90-120сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	28-45% по весу; 23-27% по объему
V.O.C. (гр/л)	682
Основа продукта	Сложный полиэфир
Цвет	Любой из системы URKI-SYSTEM

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть очищена и обезжирена. Этот базовое покрытие следует наносить на поверхности, загрунтованные акриловым грунтом BASE-CAR или BESA-EXPRESS. F-38 обязательно необходимо покрыть прозрачным лаком BESA-GLASS UHS или HS Anti-scratch.

ПРИМЕНЕНИЕ



18-20сек
 FORD n° 4



разбавитель URKISOL 8229
 50-60%
 дюза 1,5мм, 4бара



15-20мм



30минут «на отлип»

*Примечание: не рекомендуется сушить в камере или с помощью ИК-сушки.

** Рекомендуется нанесение в 2,5-3 слоя (последний слой для правильной ориентировки металлических частиц), позволяя разбавителю полностью испаряться между нанесением слоев.

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	11-13 (при толщине 20мкм)
Блеск	матовый менее 2%
Последующий слой	нанесение лака возможно как только испарился растворитель (приблизительно 4-7 минуты)

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.