



# 1 К акриловая автоэмаль АКРИЛ АК-142 черная матовая

**Назначение:** для окраски предварительно загрунтованных поверхностей рамок дверей и порогов автомобилей в черный матовый цвет.

<b>Продукты</b>	Эмаль АКРИЛ (АК-142), Растворитель 646/647.		
<b>Подложки</b>	Отшлифованное заводское покрытие (При окраске по лаковым покрытиям сроком эксплуатации до 1 года вместо шлифовки можно применять средство "Антисиликон"); Загрунтованные/ зашпатлеванные поверхности.		
 <b>Подготовка поверхности</b>	Обезжирить поверхность металла уайт - спиритом; Отремонтировать поверхность с использованием полиэфирной шпатлевки VIKA, сухая шлифовка P280-P320; Загрунтовать поверхность антикоррозийной грунтовкой WASH PRIMER (ВЛ - 02); Нанести выравнивающую грунтовку FILLER 6+1/FILLER 3+1, сухое шлифование P320-P400 (или мокрое P800-P1000).		
<b>Условия нанесения</b>	Оптимальная температура + 20°C; Минимальная температура +15°C; Относительная влажность не более 75 %.		
<b>Разбавление</b>	Растворитель 646/647, до 50% от массы лака.		
 <b>Вязкость при нанесении</b>	21-26 с. при 20°C по ВЗ-4 (DIN Cup 4)		
 <b>Оборудование для нанесения</b>	<b>Краскораспылитель</b>	<b>Диаметр сопла</b>	<b>Рабочее давление</b>
	Подача самотеком	1,2 - 1,5 мм	3,0 - 5,0 атм.
	Сифонная подача	1,4 - 1,8 мм	2,5 - 5,0 атм.
	<b>Допускается нанесение кистью.</b>		
 <b>Число слоев</b>	1-2		
 <b>Выдержка</b>	5-7 мин. между слоями		
<b>Толщина покрытия</b>	35 - 40 мкм / 2 слоя		
 <b>Сушка</b>		<b>Режим сушки</b>	
	<b>Монтажная прочность</b>	20°C	
		2 час.	
<b>Очистка оборудования</b>	Растворитель 646/647		

**Фасовка: 0,4; 0,85 кг.**

ТУ 6-21-05474337-51-95