

BESA-GLASS

2К ГЛЯНЦЕВАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ

Версия: 020_2011/11
 Артикул: 6974000000.00000.020

Система подбора - URKI-SYSTEM. Биндер - 6740.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентная высококачественная глянцевая полиакриловая эмаль BESA-GLASS предназначена для покраски сельскохозяйственной техники, грузового транспорта, автобусов, легковых автомобилей и различных предметов потребления. Эмаль отличается высокой стойкостью к экстремальным погодным условиям и царапинам, быстрой сушкой, высокого блеска и эластичностью.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см3)	1,00-1,30
Вязкость при 20°C	90-100сек FORD № 4
% сухого остатка (вес/объем)	51-61% по весу; 44-48% по объему (готовой смеси)
V.O.C. (гр/л)	490 (готовой смеси)
Основа продукта	Акрил
Цвет	Любой из системы URKI-SYSTEM (RAL, UNE, NCS, BS и т.д.)

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Окрашиваемую поверхность очистить от ржавчины и масла, затем обезжирить. Металл загрунтовать эпоксидным, фосфатирующим, транспортировочным грунтом или любым другим акриловым грунтом.

ПРИМЕНЕНИЕ

Рекомендуется дать отстояться готовой смеси 5-15 минут (в зависимости от окружающей температуры и отвердителя) перед применением.

Летом и в жаркие дни с высокой относительной влажностью используйте медленный разбавитель URKISOL-3700.



перемешать



отвердитель E-225
2:1 по объему



3 часа



20сек FORD № 4



разбавитель
URKISOL 8229 10-15%



40-50мкм



полное высыхание 3 часа
45 минут «на отлип»



15 минут



10-15 минут между слоями
45 минут в ОСК (60°C)

ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м ² /л)	11-12 (при толщине 40мкм)
Блеск	Глянцевый более 93%
Последующий слой	Через 8 часов (полный набор прочности)

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.