

Матовый лак PC-750

Двухкомпонентный акриловый матовый прозрачный лак с гладкой поверхностью, высокой прозрачностью, устойчивостью к царапинам, хорошей цветостойкостью, хорошей физической и химической стойкостью, подходит для нанесения поверх 1К металлик и 1К базового покрытия.

Substrates	1K Basecoat					
Смешивание		Матовый лак	+	Отвердитель	+	Разбавитель
	По объему	3		1		0.5-0.8
	<18°C	PC-750		PC-6621		PC-1
	18-30°C	PC-750		PC-6622		PC-2
	>30°C	PC-750		PC-6623		PC-3
Срок жизни	2-3 часа при 23°C					
Слои & Толщина	2-3 слоя, толщиной 30-50мкм					
На отлип	При 23°C, 5-10 минут между слоями					
Время	возможно 15-20 минут воздушной сушки перед сушкой в камере					
Краскопульт параметры	RP	дюза: 1.3мм		2.0-2.5 бар		
	HVLP	дюза: 1.3мм		1.8-2.0 бар		
Блеск	60° : 10-20 блеск					
Сушка	Температура	Dust Free		Tack Free		Dry to Handle
	25°C	20 мин		30 мин		6 часов
	60°C	5 мин		10 мин		30 мин
Срок годности	2 года в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте при 20°C					