

# Техническая Информация

## NORBIN® Лак

## N15-020

### Описание:

2К лак для нанесения на все виды базовых покрытий.

### Свойства:

Средний сухой остаток, хорошая устойчивость к погодным условиям, отличная твердость, быстрая сушка.

### Нанесение:

Оборудование для нанесения	HVLP и традиционный пистолеты. Дюза: HVLP 1.3 Традиционный пистолет 1.3-1.4 Давление: 2 бар 2 бар	
Пропорция смешивания (по объему)	2 части 1 часть	Лак® N15-020 Отвердитель® N75-021
Рабочая вязкость	16 – 18 секунд <i>DIN 4 при 20°C</i>	
Жизнеспособность	120 минут при 20°C	
Время сушки	Стандартная сушка: 30 минут при 60°C Максимальная твердость: спустя 24 часа  <i>Время сушки и жизнеспособность смеси может меняться в зависимости от толщины покрытия, окружающей температуры, влажности и типа отвердителя. Вышеуказанные параметры достигнуты при использовании стандартного отвердителя при комнатной температуре 20°C.</i>	
Толщина покрытия	50 – 60 мкм	
Количество слоев	2 слоя с 3-х минутной межслойной выдержкой	

### Меры предосторожности:

Горючий продукт. См. правила обращения на этикетке.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, P.O.Box 6123, 48165 Münster, Germany, 04/2019



A brand of  
BASF - We create chemistry

# Техническая Информация

## Срок годности:

24 месяца для закрытых банок при температуре хранения 5°C – 40°C.

Информация, содержащаяся в этом издании, основывается на наших современных знаниях и опыте. Ввиду многих факторов, которые могут влиять на процесс изготовления и нанесения наших продуктов, данная информация не освобождает от разработки и проведения собственных тестов; а также, данная информация не гарантирует ни конкретные свойства, ни годность продукции для специфических целей. Любые описания, картинки, фотографии, указания, пропорции, весовые соотношения и т.п., приведенные в данных листах, даны только для общей информации. Они могут меняться без предшествующей информации и не составляют согласованное договорное качество продукции (техническая информация). Последняя версия заменяет все предыдущие.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, P.O.Box 6123, 48165 Münster, Germany, 04/2019