

RX P-02

Washprimer CF 1+1

фосфатирующий грунт CF 1+1

Reoflex®

**Двухкомпонентный фосфатирующий грунт. Обеспечивает адгезию ко всем типам металлов и обладает высокими антикоррозионными свойствами. Не содержит хроматов.**

**Цвет: желтый. Плотность: 0,9 г/см<sup>3</sup>. Фасовка: 0,8л.**

**ВOC: 800 г/л.**

RX P-02  
RX H-22

8h/20°C

Ø1,4-1,6 mm  
P=3,0-4,0 bar  
x1=10 мкм

15/20°C

## Подложки, подготовка поверхности

Старое покрытие – обезжиривание, обработка абразивом P240 или абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

ПЭ шпатлевка – обработка абразивом P240, обезжиривание

Сталь, алюминий, оцинкованная и нержавеющая сталь – обезжиривание, обработка абразивным материалом Scotch-Brite красный, обезжиривание

## Применение

Смешивание компонентов:	По объему	По весу
фосфатирующий грунт RX P-02	100 мл	100 г
отвердитель RX H-22	100 мл	90 г

### НЕ ТРЕБУЕТ РАЗБАВЛЕНИЯ!

Вязкость распыления (ВЗ-4)	16"-18" при +20°C
Жизнеспособность	8 часов при +20°C
Диаметр сопла	1,4-1,6 мм
Давление	2,0-4,0 атм
Число слоев	1
Теоретический расход	1 литр продукта на 20 м <sup>2</sup> (10 мкм)
Температура	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха	до 75%

## Сушка

Воздушная сушка при +20°C	15 мин
---------------------------	--------

## Последующие покрытия

Акриловые грунты

**НЕЛЬЗЯ НАНОСИТЬ ПЭ-ШПАТЛЁВКИ!**

Срок годности	24 месяца
---------------	-----------