

# HS Clear quick D355

## HS Лак быстрый

### Назначение продукта

Применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия с отличными визуальными эффектами. Характеризуется коротким временем сушки.

### Технические характеристики

Срок хранения: 24 месяца

Плотность: 1,0 г/см<sup>3</sup>

Цвет: прозрачный

VOC: 540-560 г/л (2004/42/CE - VOC>420)

Фасовка: 5 л; 1 л



	<b>Подготовка поверхности</b>		
Базовые эмали.			
	<b>Пропорции смешивания</b>		
	HS Лак быстрый D355	100 мл	100 г
	HS Отвердитель D220	50 мл	50 г
	Uni Разбавитель D110	20 мл	20 г
	<b>Вязкость готовой смеси</b>		<b>Время жизни</b>
	16 секунд ВЗ-4 при 20°C		2 часа при 20°C
	<b>Окрасочный пистолет HVLP</b>		
	1,3-1,4 мм 2 bar на входе		
	Количество слоев: 1,5-2		
	Толщина покрытия: 50 микрон		
	<b>Окрасочный пистолет</b>		
	1,3-1,4 мм 4 bar на входе		
	Количество слоев: 1,5-2		
	Толщина покрытия: 50 микрон		
	<b>Межслойная выдержка</b>		
	10-15 минут при 20°C		
	Выдержка перед сушкой при +60°C и ИК-сушкой - 15 минут		
	<b>Сушка</b>		
	4 часа при 20°C		
	20 минут при 60°C		
	<b>Инфракрасная сушка</b>		
	Короткие волны: 10 минут		

При ремонтной окраске пластмасс в HS Лак быстрый D355 добавляется Пластификатор D101 (см. стр.14).

После сушки, при необходимости, HS Лак быстрый можно отполировать.

Перекрасить поверхность без промежуточного шлифования можно в течение 24 часов.

Лакокрасочные материалы могут оказывать раздражающее воздействие на слизистые оболочки. Рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты. Рекомендации по безопасности, указанные в листе-вкладыше и листе безопасности, должны соблюдаться.

Данные предназначены для информационных целей. Сведения могут быть изменены по усмотрению разработчика.