

E-750

УСКОРИТЕЛЬ СУШКИ ДЛЯ АКРИЛА И ПОЛИУРЕТАНА

Версия: 020_2012/09
Артикул: 8000000750.00000.020

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ОПИСАНИЕ

Ускоритель E-750 был разработан для сокращения времени высыхания 2К акриловых и полиуретановых продуктов без каких-либо изменений свойств эмали.

Не использовать в продуктах на эпоксидной основе.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см ³)	0,87±0,02
Температура возгорания (°C)	21-55°C
Точка кипения (°C)	> 35°C
% сухого остатка (вес/объем)	38%±2 по весу; 29%±2 по объему
V.O.C. (гр/л)	863
Тип продукта	Добавка, ускоряющая сушку
Цвет	прозрачный

ПРИМЕНЕНИЕ

Добавьте ускоритель E-750 от 1 до 3% от общего количества эмали. Добавление более рекомендованного % может снизить жизнеспособность готовой смеси и вызвать потерю блеска, ухудшение растекаемости, появление кратеров и т.д.

Ускоритель E-750 должен быть добавлен в компонент А или в готовую смесь А+В непосредственно перед нанесением. Не рекомендуется добавлять в отвердитель, так как могут возникнуть проблемы со стабильностью в части отвердителя, который останется неиспользованным.

ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.